

Conlit Brannfugemasse Silikon

Produktbeskrivelse:

Conlit Brannfugemasse Silikon er en fugemasse basert på et nøytralt silikonsystem. Meget motstandsdyktig mot UV-stråling, ozon og klimatiske påvirkninger. Ikke overmalbar.

Anvendelse:

Tetting av fuger mellom brannklassifiserte konstruksjoner, betong mot betong og betong mot stål. Også tetting av rørgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 9.02.



Produktegenskaper

Egenskap	Verdi	Standarder og godkjenninger
Brann	Tetting i brannklassifiserte konstruksjoner	SINTEF AA-121
Anvendelsestemperatur	+ 5 °C til + 40 °C ved montering - 40 °C til + 100 °C konstant påvirkning	
Densitet	1,3 kg/l	
Skinndannelse	Ca. 15 minutter v/20 °C/50 % RF	
Klebefri	< 30 minutter v/20 °C/60 % RF	
Tørking	Ca 1 mm pr. døgn	
Krymping	Tilnærmet ingen	
Hardhet	30° Shore A	
Bevegelsesopptak	± 25 % av opprinnelig fugebredde	
Fukt/Frost	Tåler fukt og frost	
Holdbarhet i uåpnet pakning	18 måneder	

Emballering

Leveres i kartong à 12 stk 300 ml plastpatroner.