

Conlit 300

Produktbeskrivelse:

Conlit 300 er hardpressede plater av Rockwool steinull. Produktet er 100 % dimensjonsstabil og har meget gode brannbeskyttende og trykkegenskaper.



Anvendelse:

Conlit 300 benyttes hovedsakelig til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner til brannklasse R30 til R180) (A30 til A180). Kan også benyttes til brann-beskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner. NEMKO sertifiseringslisens 368 og 662.

I de fleste tilfelle tilfredstilles samme krav med mindre tykkelse enn for Conlit 150.

Produktgenskaper

Egenskap	Verdi	Standarder og godkjenninger
Veilevende isoleringsevne	$\lambda_{10}=40$ mW/m·K	
Max anvendelsestemp.	150 °C	
Brann	A1	NS-EN 13501-1
Trykkfasthet	100 kPa	
Spesifikk varme	0,8 kJ/Kg · K	

Dimensjoner

Tykkelse, mm:	10	15	20	25	30	40
Bredde, mm:	600	600	600	600	600	600
Lengde, mm:	900	900	900	900	900	900
Innhold, m ² /pall	108,00	70,20	54,00	43,20	35,64	27,00